



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900
CNPJ: 33.197.260/0001-58 Insc. Est.: 81.797.781
E-mail : tempo@redutortempo.com.br

01 / 02

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 02

Data: 04 / 03

VERNIZ N.C. ALTO BRILHO - 6000

Produto de fácil aplicação, secagem rápida, alto brilho e boa flexibilidade, proporcionando excelente acabamento.

Indicado para madeiras decorativas, lambris e móveis de interiores.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, cetonas, e glicóis,

algodão colódio, resinas alquídicas, resinas duras e aditivos.

Tempo de Armazenagem: 3 anos após a data de fabricação.

Preparo da Superfície: A madeira deverá estar selada com SELADORA

ACABAMENTO 7000 e preparada com lixa 400

Manuseio: Usar luvas de borracha, óculos de segurança e mascara

protetora.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Instruções de Uso : Homogeneizar por completo, antes de qualquer tipo

de aplicação

	Padrão/25oC	Método
Peso específico	0,938 +/- 0,02g/cm ³	ASTM
Viscosidade original	45 +/- 3seg	CF4
ASTM		
Cor	Transparente	-

Redutor recomendado	THINNER	
	Acabamento 2002	—
Diluição Recomendada :	Máx. 30%	
Tipo de Aplicação :	Pistola	
Número de demãos	2 a 3	—
Intervalo entre demãos :	10 a 20 min	
Espessura do filme molhado p/ demão	:	30 μ a 35 μ
ASTM		

02 / 02

Verniz N.C. 6000

Secagem ao ar:

Toque :	Máx. 30 mim
Manuseio :	Máx. 2 horas
Completa :	Máx. 24 horas

Rendimento aproximado: 35 a 45 m²/galão
ASTM

Outros tipos de aplicações : Pincel e Boneca.

OBSERVAÇÕES :

- Quando o teor de umidade relativa do ar estiver acima de 80 %, poderá ocorrer branqueamento ou perda de brilho do filme . Neste caso é recomendado o uso do Laca Flow 6001 de 5 a 15 %, para eliminar este problema.
- O desempenho satisfatório de um sistema de Pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície. Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

Linhas de Produtos :

2000	Pasta de Polir Branca
4000	Primer Universal Cinza
4004	Primer Universal Branco
4009	Primer P.U. Cinza Alto Sólidos
4010	Primer P.U. Branco Alto Sólidos
6000	Verniz N.C. Alto Brilho
6008	Verniz PU Brilhante Mono Componente
6009	Verniz PU Acetinado Mono Componente
6100	Tempo Clear
7000	Seladora N.C. Acabamento
8000	Massa Rápida Cinza
8008	Massa Rápida Branca
8880	Massa Poliéster
9000	Remotem Pastoso
9001	Remotem Líquido

Atendimento ao Consumidor Tel:(2 1) 2131-0900 Horário Comercial.