



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900
CNPJ: 33.197.260/0001-58 Insc. Est.: 81.797.781
E-mail :tempo@reduortempo.com.br

01 / 02

BOLETIM TÉCNICO

Revisão : 02

Data: 04 / 03

SELADORA ACABAMENTO - 7000

Produto com grande poder de enchimento, secagem rápida e boa lixabilidade, proporcionando acabamento ou excelente base para envernizamento. Indicado para madeiras decorativas, lambris e móveis de interiores.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Composição: Hidrocarbonetos aromáticos , álcoois , cetonas , algodão colóidio, resinas alquídicas, resinas duras e aditivos.

Tempo de Armazenagem: 3 anos após a data de fabricação.

Preparo da Superfície: O lixamento da madeira deverá ser primeiramente com lixa 80/100, aumentando-se progressivamente até 200/240. A superfície deverá estar seca e isenta de pó, gordura, óleo ou outros contaminantes

Manuseio: Usar luvas de borracha e óculos de segurança e mascara protetora.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Instruções de Uso: Homogeneizar por completo, antes de qualquer tipo de aplicação.

	Padrão/25oC	Método
Peso específico	0,910 +/- 0,02g/cm ³	ASTM
Viscosidade original	110 +/- 5seg CF4	ASTM
Cor	Incolor	—
Redutor recomendado	Thinner	—
Diluição recomendada	Tempo Bom 1003	—
Pistola convencional:	Máx. 100% p/volume	—
Cortina :	Máx. 50-60% p/volume	—
Número de demãos :	2 a 4	—
Intervalos entre demãos:	2 h	—
Secagem ao ar :		—
Toque :	Máx. 30 min.	—
Manuseio :	Máx. 1 a 2 horas	—
Completa :	Máx. 3 horas	—
Rendimento Aproximado :	25 a 35m ² /galão	—

Outros tipos de aplicações : Pincel e Boneca

Sistemas Indicados: Pode receber, como acabamento, Vernizes Nitro

OBSERVAÇÕES:

- Quando o teor de umidade relativa do ar estiver acima de 80%, poderá ocorrer branqueamento ou perda de brilho do filme. Neste caso é recomendado o uso do Laca Flow 6001 de 5 a 15%, para eliminar este problema.

- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície. Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

Linhas de produtos:

2000	Pasta de Polir Branca
4000	Primer Universal Cinza
4004	Primer Universal Branco
4009	Primer P.U. Cinza Alto Sólidos
4010	Primer P.U. Branco Alto Sólidos
6000	Verniz N.C. Alto Brilho
6008	Verniz PU Brilhante Mono Componente
6009	Verniz PU Acetinado Mono Componente
6100	Tempo Clear
7000	Seladora N.C. Acabamento
8000	Massa Rápida Cinza
8008	Massa Rápida Branca
8880	Massa Poliéster
9000	Remotem Pastoso
9001	Remotem Líquido

Atendimento ao consumidor: Tel. (021) 2131-0900

Horário Comercial.

